CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 04/09/2024

# Chiragum WS

## Impermeabilizzante monocomponente per il sistema Chirawater Stop

Membrana liquida impermeabilizzante, monocomponente, costituita da resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, additivi specifici e pigmenti resistenti agli UV. Una volta essiccata, forma un rivestimento elastico impermeabile, in grado di resistere ad eventuali dilatazioni del supporto, resistente ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici ed ai ristagni d'acqua occasionali.

## Campi di Impiego

Idoneo per la sigillatura della bandella Chiraband WS e degli angoli Angle WS nel sistema di impermeabilizzazione Chirawater Stop.

## Ciclo Applicativo

### Applicazione

Applicare la prima mano di prodotto diluito al 10% con acqua, mediante rullo o pennello, lasciare asciugare 24 ore ed applicare la seconda mano diluita massimo al 3%. In fase di applicazione avere l'accortezza di sigillare eventuali grinze presenti nelle bandelle.

Su sottofondi eccessivamente lesionati o per aumentare la resistenza, si consiglia l'applicazione del prodotto inglobando il tessuto non tessuto 50 g/mq nella prima mano di Chiragum ancora fresco. In questo caso potrebbe essere necessario applicare una terza mano di prodotto.

### Avvertenze

Il film del Chiragum non può essere considerato un rivestimento pedonabile, può essere calpestato soltanto nei casi di saltuaria manutenzione. Si raccomanda di diluire il prodotto con acqua pulita. Non applicare a temperatura inferiore a +10°C o superiori a +35°C, in giornate che minacciano pioggia. Non applicare su superfici soggette a continua umidità di risalita, su superfici bagnate, gelate in presenza di condensa superficiale o in previsione di pioggia nelle successive 48 ore. Si raccomanda di proteggere le applicazioni fino alla loro completa essiccazione. Nei giorni successivi all'applicazione, il film essiccato potrebbe risultare leggermente appiccicoso.

**CHIRAEMA**
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

# Dati Tecnici

Applicazione : Rullo – Pennello

Consistenza : Pasta tixotropica

Colore : grigio

Diluizione in volume : con acqua 1a mano 10% – 2a mano 0-3%

Temperatura di applicazione : da +10°C a +35°C

Essiccazione : asciutto: 18-24 ore – indurito: 2 giorni (a T=25°C e U.R.:65%)

Peso specifico : 1,5 +/- 0,05 kg/l

Resistenza : ottima all'acqua, agli agenti atmosferici e sbalzi termici

Sovrapplicazione : dopo 24 ore

Pulizia attrezzi : Acqua subito dopo l'uso

COV : <140 gr/l (2010) – Cat. i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni – base acqua (Dir. 2004/42/CE)

Pallet : 33 latte da L 13

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

**CHIRAEMA**
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548