CHIRAEMA
Sistemi per l'edilizia

Rev. DEL 29/11/2023

Primer Epossidico Universale

Fondo ancorante a solvente bicomponente

Fondo ancorante bicomponente formulato con resine epossidiche, dotato di elevata resistenza alla corrosione e agli agenti chimici aggressivi. Il prodotto presenta caratteristiche di buona compattezza e tenacità del film, si propone come eccellente fondo per supporti metallici difficili, tipo zinco, inox, ecc..

Campi di Impiego

Come mano di fondo nell'industria e cantieristica, per cicli di verniciatura dove si richiede un'elevata resistenza chimica. *Primer Epossidico Universale* è ottimo anche per la realizzazione di manufatti metallici in clima marino. Il prodotto si presta ottimamente come primer d'ancoraggio anche su lamiere zincate, acciaio inox, ottone, ecc., creando le condizioni ideali per la sovrapplicazione di prodotti sintetici, nitrosintetici, epossidici e poliuretanici.

Ciclo Applicativo

Preparazione del supporto

Su ferro

Sabbiare a grado SA – 2,5, sgrassare e pulire eventuali tracce di ruggine e calamina.

Su zinco, acciaio inox e leghe diverse

La superficie deve essere opportunamente spazzolata e perfettamente pulita, sgrassata ed esente da sporco in genere con l'utilizzo di un panno imbevuto di solvente acetone. E' indispensabile che le superfici siano asciutte e perfettamente opacizzate. Nel caso siano già trattate assicurarsi che ci sia compatibilità provando ad applicare il *Primer Epossidico Universale* su una piccola superficie.

Applicazione

Preparazione del prodotto

Versare la parte B nella parte A e mescolare accuratamente.

Il prodotto va applicato in un'unica mano opportunamente diluita.

Avvertenze

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548

In caso di applicazioni a spruzzo, non respirare i vapori. In ambienti con ventilazione insufficiente usare un apparecchio respiratorio adatto. Non applicare a temperatura inferiore a +5°C.

Dati Tecnici

Applicazione : Rullo – Pennello – Spruzzo

Confezioni : kg 1 – kg 5 – kg 20

Colore : grigio

Diluente pulizia : diluente universale subito dopo l'uso

Diluizione in peso : 15-25% con diluente epossidico

Essiccazione : asciutto: dopo 2-3 ore – indurito: dopo 12 ore

Rapporto di catalisi : parte A = 80% – parte B = 20%

Resa teorica : ca. 10-13 m^2/kg

Sovrapplicazione : dopo 24 ore

I dati contenuti sulle presenti schede tecniche si riferiscono a prove di laboratorio. Le indicazioni e le modalità riportate possono essere soggette a modifiche nel tempo in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro controllo non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori. Tutte le indicazioni sono di carattere generale, non vincolano in alcun modo la nostra azienda e pertanto la responsabilità ricade esclusivamente sul cliente. Si consiglia una prova preventiva del prodotto al fine di verificarne l'idoneità all'impiego previsto. Il servizio tecnico è a disposizione per fornire informazioni aggiuntive.

CHIRAEMA
Contrada S. Maria Paradiso - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel: (+39) 0923 947363 - Fax: (+39) 0923 948548